

Märker Kalk

Technisches Datenblatt

Kalksteinedelbrechsand

Märker Kalksteinedelbrechsand entsteht aus reinem Jurakalkstein durch mehrmaliges Zerkleinern und Trocknen. Er ist in verschiedenen Körnungen erhältlich und findet unterschiedlichste Verwendungsmöglichkeiten. **Märker Kalksteinedelbrechsand** findet seine Verwendung in der Baustoffindustrie als hochwertiger Füllstoff für die Werk trockenmörtel ebenso wie als Zusatzstoff in der Asphaltherstellung, als Reaktionsmittel in der Rauchgasreinigung sowie in der Trinkwasser-, Abwasser- und Wasseraufbereitung und als wertvoller Rohstoff bei der Glasherstellung. **Märker Kalksteinedelbrechsand** wird als Zuschlagstoff in der Kunststeinherstellung und als Streugut verwendet. Durch sein spezifisches Gewicht eignet sich **Märker Kalksteinedelbrechsand** hervorragend als Schüttgut zur schallabsorbierenden Verfüllung von Geschoßdecken und Wänden.

Zusammensetzung: reiner, gebrochener und getrockneter Kalkstein

Anwendung: Füllstoff, Streugut in der Baustoffherstellung,
Straßenbau als Asphaltzusatzstoff
Rauchgasreinigung
Trinkwasser/Wasser/Abwasser-Aufbereitung
Glasherstellung

Lieferqualitäten	Körnung
Sand	0,09 – 1,1 mm
	0,09 – 2,2 mm
	1,1 – 1,7 mm
	1,7 – 2,2 mm
	2,2 – 4,5 mm

Außerhalb der Standardkörnungen sind auf Anfrage viele verschiedene Körnungen erhältlich – lassen Sie sich von uns beraten.

Technologische Kenngrößen:

CaCO ₃	> 90 %
Restfeuchte	< 0,3 %
Schüttgewicht	
0,09 – 1,1 mm	1500 kg/m ³
1,1 – 1,7 mm	1300 kg/m ³
1,7 – 2,2 mm	1300 kg/m ³
2,2 – 4,5 mm	1300 kg/m ³
0,09 – 2,2 mm	1500 kg/m ³

Qualitätskontrolle: ständige Überwachung im werkseigenen Labor

Lieferform: lose in Silozügen, Big Bag und Sackware auf Anfrage

Hinweise auf den Umgang mit Kalkprodukten entnehmen Sie bitte unseren aktuellen Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte aus zahlreichen Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.

Stand 01/2019



Märker Kalk GmbH, Oskar-Märker-Straße 24, 86655 Harburg

Telefon: 09080/8-0 **Telefax:** 09080/8335

Internet: www.maerker-gruppe.de **Email:** verkauf@maerker-gruppe.de