

Super 40 - Chaux vive moulue

Super 40 - Weißfeinkalk

Märker chaux vive moulue Super 40 est fabriqué à partir des roches calcaires naturelles du Jura. Ces calcaires sont calcinés doucement à une température inférieure au seuil de température de frittage, puis ils sont finement broyés et criblés. Les opérations postérieures de criblage confèrent au **Märker Super 40** sa finesse particulière.

Propriétés: Dégagement de chaleur en réaction avec l'eau/l'humidité.
Liaison de l'humidité par la transformation chimique en chaux hydratée.
Augmentation de la valeur du pH en raison de sa propriété de base.
Märker Super 40 se caractérise par sa très grande pureté chimique (très faible teneur en éléments secondaires).

Applications: Utilisations multiples, telles que:
Industrie chimique
Industrie du caoutchouc et du plastique

De nombreuses autres applications sont possibles, n'hésitez pas à nous contacter!

Utilisation: En utilisant le Märker Super 40, éviter tout contact avec la peau et les yeux. Le port de vêtements de protection adaptés est requis.

Contrôle de qualité: Contrôle interne de la production

Conditionnement: En vrac en camion-silo, disponible à Blaustein/Herrlingen conditionné en sacs de 25 kg (42 sacs par palette), disponible à Harburg

Stockage: Märker Super 40 doit être stocké au sec, à l'abri de l'humidité et de l'air humide.

Analyse du type:	CaO	≥ 95 %
	MgO	≤ 0,5 %
	SiO ₂	≤ 0,9 %
	Fe ₂ O ₃	≤ 0,3 %
	Al ₂ O ₃	≤ 0,5 %
	SO ₃	≤ 0,2 %

Propriétés Physiques:	Densité apparente	950-1050 kg/m ³
	Refus de crible en 0,090 mm	≤ 0,01 %
	Refus de crible en 0,045 mm	≤ 0,2 %

Des informations sur la manipulation de nos produits se trouvent dans les fiches de données de sécurité actuelles conformément à la réglementation CE 1907/2006. Toutes les informations, descriptions des produits et la reproduction des données techniques, etc. données dans cette publication sont fournies sans garantie et la responsabilité est exclue. Les valeurs données dans nos fiches techniques sont des valeurs moyennes issues de nombreuses mesures.

Dernière actualisation: 01/2021

Märker Kalk GmbH, Oskar-Märker-Straße 24, 86655 Harburg

Tél.: ++49 (0)9080/8-0 Télécopie: ++49 (0)9080/8335

Email: verkauf@maerker-gruppe.de

Internet: www.maerker-gruppe.de